

La qualité de nos granulés est testée toutes les 8h dans notre laboratoire interne

CARACTÉRISTIQUES	PÉPITES	NORME DIN ^{plus}
POUVOIR CALORIFIQUE INFÉRIEUR (EN kWh/kg)	> 5kWh/kg	Entre 4.6 et 5.3 kWh/kg 10.0%
TAUX DE CENDRES (DIN EN 14774 A 550°C)	≤ 0.5%	≤ 0.7%
TAUX D'HUMIDITÉ (DIN EN 15210-1)	≤ 8.0%	≤ 10.0%
DURABILITÉ MÉCANIQUE (DIN EN 15210-1)	≥ 97.5%	≥ 97.5%
DIAMÈTRE	6 ± 1.0mm	6 ± 1.0mm
LONGUEUR	3.15 ≤ L ≤ 40mm	3.15 ≤ L ≤ 40mm
100% RÉSINEUX	Oui	Pas d'exigence
ADDITIF	100% naturels	< 2.0
MASSE VOLUMINIQUE APPARENTE (DIN EN 15103)	≥ 600kg/m ³	≥ 600kg/m ³
TAUX DE FINES (DIN EN 15149-2)	≤ 0.5% masse	≤ 0.5% masse

COÛT DES ÉNERGIES

en centimes d'euros TTC/KWh PCI anhydre - pour un usage en chauffage principal

17.08 ÉLECTRICITÉ
Option heures creuses
abonnement 9 kVa compris

15.32 GAZ PROPANE

9.66 FIOUL domestique
FOD au tarif C1

7.30 GAZ NATUREL
Tarif B1
abonnement compris

6.31 GRANULÉS DE BOIS EN SAC
Pour un PCI de 4600KWh/t
prix départ distributeur pour
1 palette

6.25 GRANULÉS DE BOIS EN VRAC
Pour un PCI de 4600 KWh/t
prix livré pour 5t à 50km

Source : SOeS- CEEB / Propellet France- Janvier 2020

Distributeur / Propellet France - 06 15 72 34 87

CONDITIONNEMENT



GRANULÉS EN SAC
En palettes housées anti-UV
de 77 sacs de 15kg



GRANULÉS EN VRAC
En camions complets
ou camion souffleur



KWATT BOIS, 12 voie Latérale - 09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT
09 67 49 68 22 - 06 15 72 34 87